

## Ficha Técnica

**Produto:** Pele Florida

**SKU:** 055.FLORIDA

**Sector(es):** Aeronáutica, Automóveis Clássicos, Automóvel, Decoração, Ferroviária, Náutica

**Categoria:** Peles para Estofos

Propriedade	Valor
Normas	ISO 11640   EN ISO 105-B02   ISO 11644   EN 3377-1   EN ISO 5402   UNI 10594 / ISO 4045
Espessura	1.2 / 1.4
Solidez Luz	>6
Resistência Rasgo	>20
Tipo de Curtimenta	Fiore Corretto
Origem Animal	Pelli Bovine Europee
Metodo de Curtimenta	Ai Sali di Cromo
Tipo de Tintura	All'Anilina Passante in Botte
Tipo de Acabamento	Pigmentata
Gama de Cores	70 Cores
Solidez da Cor a Fricção Seco	1000 ciclos val.4
Solidez Cor Fricção Húmido	250 ciclos val.4
Adesão do Acabamento	>2
Solidez a Flexão	50000 ciclos sem danos
PH Extrato Aquoso	>3.2
pH	<0.7
Azo Corantes	Ausente (<30)
PCP	<5
Cromio Hexavalente	<10
Formaldeido Livre	<150